






# Verstärkungen für Lederwaren

Bänder, Plattenware und Stanzteile zur Verstärkung beanspruchter Stellen.

[Link](#)

| Artikel-Nr. | Foto  | Materialzusammensetzung / Beschreibung      | Breite / Aufmachung                                   | Technische Daten<br>Höchstzugkraft<br>Bruchdehnung (bei 25 mm)<br>- Dicke | Beschichtungen<br>KK = Kaltkleber<br>BK = Bügelkleber<br>Pr = Primer-Beschichtung  |
|-------------|---|---|---|---|--|
| 1750        |    | Hochfeste Nylon<br>sehr reißfest            | 3 - 1000 mm<br>Platten                                | 930 N<br>30%<br>0,24 mm   | 1750 = 1 x KK<br>1752 = 1 x BK<br>1753 = 2 x BK<br>1755 = 2 x KK<br>1756 = 1 x KK, 1 x Pr<br>1759 = 1 x KK, 1 x BK<br>27725 = 1 x KK harte Appr.<br>27719 = 2 x Pr (PU)<br>28156 = 2 x BK (PU) |
| 3510        |    | Hochfeste Nylon<br>dünn und reißfest        | 3 - 1000 mm<br>Platten                                | 630 N<br>26%<br>0,16 mm   | 3510 = 1 x KK<br>3512 = 1 x BK<br>3513 = 2 x BK<br>3515 = 2 x KK<br>3516 = 1 x KK, 1 x Pr  |
| 1950        |    | Polyester-Vlies<br>fein und weich           | Platten   | 0,26 mm   | 1950 = 1 x KK<br>1952 = 1 x BK<br>1953 = 2 x BK<br>1955 = 2 x KK<br>1956 = 1 x KK, 1 x Pr<br>1959 = 1 x KK, 1 x BK   |
| 57510       |  | Polyamid-<br>Verstärkungsband<br>festkantig | 3 - 60 mm   | 12 mm = 720 N<br>30 mm = 1800 N<br>25%, 0,30 mm                           | 57510 = 1 x KK,<br>1 x Primer  |
| Flecken     |  | Ausgestanzte<br>Verstärkungsflecke          | in vielen Formen<br>(gerne auch nach<br>Kundenwunsch) |   |  |